

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Ref <sup>a</sup>	<b>RSS 23 16</b>
Designação	<b>23 RSS</b>
Tipo	Poliéter

<b>Características Físicas</b>	<b>Limites</b>	<b>Unidade</b>	<b>Método de ensaio</b>	<b>Baseado na Norma</b>
Densidade	20.0 ± 1.0	[kg/m <sup>3</sup> ]	PQL001	ISO 845
ILD25%	43 – 58	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD40%	54 – 72	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD65%	95 – 129	[N]	PQL002	ISO 2439
Alongamento na Ruptura	min. 170	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 85	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV <sub>40%</sub> )	1.6 ± 0.3	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Resiliência	min. 45	[%]	PQL005	ASTM D 3574
Deformação Permanente a 75%	max. 5.0	[%]	PQL006	ISO 1856