

	<p align="center">FICHA TÉCNICA Departamento de Marketing e Vendas Especificação de Produto</p>	<p align="center">FCG012/2 Pág. 1 de 1</p>
---	---	--

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Ref ^a	RC 3043
Designação	30 RC
Tipo	Poliéter.

Características Físicas	Limites	Unidade	Método de Ensaio	Baseado na Norma
Densidade	30,0 ± 2,0	[kg/m ³]	PQL001	ISO 845
ILD25%	128 – 173	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD40%	153 – 207	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD65%	281 – 380	[N]	PQL002	ISO 2439
Alongamento na Ruptura	min. 130	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 130	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV _{40%})	4.3 ± 0.7	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Resiliência	min. 45	[%]	PQL005	ASTM D 3574
Deformação Permanente a 75%	max. 5,0	[%]	PQL006	ISO 1856
Teste de Fadiga (perda de dureza)	max. 30	[%]	PQL007	ISO 3385
Teste de Fadiga (perda de altura)	max. 4,0	[%]	PQL007	ISO 3385

Revisão nº2 08-04-2010	Elaborado	Verificado	Aprovado
---------------------------	-----------	------------	----------