

	<p align="center">FICHA TÉCNICA Departamento de Marketing e Vendas Especificação de Produto</p>	<p align="center">FCG017/4 Pág. 1 de 1</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Ref ^a	60 RH
Tipo	Poliéter

Características Físicas	Limites	Unidade	Método de Ensaio	Baseado na Norma
Densidade	60.0 ± 3.0	[kg/m ³]	PQL001	ISO 845
ILD25%	500 – 680	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD40%	625 – 840	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD65%	1190 – 1610	[N]	PQL002	ISO 2439
Alongamento na Ruptura	min. 65	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 300	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV _{40%})	20.0 ± 3.0	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Resiliência	min. 35	[%]	PQL005	ASTM D 3574
Deformação Permanente a 75%	máx. 3.0	[%]	PQL006	ISO 1856

Revisão nº4 08-04-2010	Elaborado	Verificado	Aprovado
---------------------------	-----------	------------	----------