

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Refª	<b>FLE 21 35</b>
Designação	<b>FLE 21</b>
Tipo	Poliéter

<b>Características Físicas</b>	<b>Limites</b>	<b>Unidade</b>	<b>Método de Ensaio</b>	<b>Baseado na Norma</b>
Densidade	21.0 ± 1.0	[kg/m <sup>3</sup> ]	PQL001	ISO 845
ILD25%	88 – 118	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD40%	115 – 155	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD65%	233 – 316	[N]	PQL002	ISO 2439
Alongamento na Ruptura	min. 140	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 120	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV <sub>40%</sub> )	3.5 ± 0.5	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Deformação Permanente a 75%	max. 10.0	[%]	PQL006	ISO 1856
Combustibilidade	max. 100	[mm/min]	PQL008	ISO 3795