

	<p align="center">FICHA TÉCNICA Departamento de Marketing e Vendas Especificação de Produto</p>	<p align="center">FCG066/2 Pág. 1 de 1</p>
---	---	---

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Refª	23 RH
Tipo	Poliéter

Características Físicas	Limites	Unidade	Método de Ensaio	Baseado na Norma
Densidade	23.0 ± 2.0	[kg/m ³]	PQL001	ISO 845
ILD25%	149 – 243	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD40%	180 – 243	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD65%	370 – 500	[N]	PQL002	ISO 2439
Alongamento na Ruptura	min. 100	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 150	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV _{40%})	5.5 ± 0.6	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Resiliência	min. 30	[%]	PQL005	ASTM D 3574
Deformação Permanente a 75%	max. 10.0	[%]	PQL006	ISO 1856

Revisão nº2 08-04-2010	Elaborado	Verificado	Aprovado
---------------------------	-----------	------------	----------