

	<p align="center">FICHA TÉCNICA Departamento de Marketing e Vendas Especificação de Produto</p>	<p align="center">FCG089/0 Pág. 1 de 1</p>
---	---	--

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Refª	E 2230 FR
Tipo	Poliéter

Características Físicas	Limites	Unidade	Método de Ensaio	Baseado na Norma
Densidade	22.0 ± 2.0	[kg/m ³]	PQL001	ISO 845
ILD25%	80 – 110	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD40%	100 – 140	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD65%	200 – 260	[N]	PQL002	ISO 2439
Alongamento na Ruptura	min. 200	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 120	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV _{40%})	3.0 ± 0.5	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Deformação Permanente a 75%	max. 5.0	[%]	PQL006	ISO 1856
Número de células por cm linear	15 – 19	[n.º/cm]	PQL 010	BS 4443
Combustibilidade	≤ 100	[mm/min]	PQL008	ISO 3795/FMVSS302

Revisão nº3 08-04-2010	Elaborado	Verificado	Aprovado
---------------------------	-----------	------------	----------