

	<p align="center"><b>FICHA TÉCNICA</b> Departamento de Marketing e Vendas <b>Especificação de Produto</b></p>	<p align="center"><b>FCG111/0</b>  Pág. 1 de 1</p>
---	---	--

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Refª	<b>E 2530 FR</b>
Tipo	Poliéter

Características Físicas	Limites	Unidade	Método de Ensaio	Baseado na Norma
Densidade	25.0 ± 2.0	[kg/m <sup>3</sup> ]	PQL001	ISO 845
Alongamento na Ruptura	min. 200	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 120	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV <sub>40%</sub> )	3.0 ± 0.5	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Deformação Permanente a 75%	máx. 5.0	[%]	PQL006	ISO 1856
Número de células por cm linear	19 – 15	[n.º/cm]	PQL 010	BS 4443
Permeabilidade	min. 700	[l/dm <sup>2</sup> /min]	PQL 011	ISO 9237
Combustibilidade	≤ 100	[mm/min]	PQL008	ISO 3795/FMVSS302

Revisão nº0 08-04-2010	Elaborado	Verificado	Aprovado
---------------------------	-----------	------------	----------