

	FICHA TÉCNICA Departamento de Marketing e Vendas Especificação de Produto	FCG112/1 Pág. 1 de 1
---	---	------------------------------------

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Refª	E 2213 FR
Tipo	Poliéter

Características Físicas	Limites	Unidade	Método de Ensaio	Baseado na Norma
Densidade	22.0 ± 2.0	[kg/m ³]	PQL001	ISO 845
Alongamento na Ruptura	min. 180	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 60	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV _{40%})	1.25 ± 0.25	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Deformação Permanente a 75%	máx. 5.0	[%]	PQL006	ISO 1856
Número de células por cm linear	16 – 12	[n.º/cm]	PQL 010	BS 4443
Permeabilidade (100 Pa; 10 +/- 0.2 mm)	min. 700	[l/dm ² /min]	PQL 011	ISO 9237
Combustibilidade	≤ 100	[mm/min]	PQL008	ISO 3795/FMVSS302

Revisão nº1 08-04-2010	Elaborado	Verificado	Aprovado
---------------------------	-----------	------------	----------