

| | |
|------------|--------------------------------|
| Produto | Espuma Flexível de Poliuretano |
| Designação | E 2310 |
| Tipo | Poliéter |

| Características Físicas | Limites | Unidade | Método de Ensaio | Baseado na Norma |
|--|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Densidade | 23.0 ± 2.0 | [kg/m ³] | PQL001 | ISO 845 |
| ILD25% | 32 – 44 | [N] | PQL002 | ISO 2439 |
| ILD40% | 43 – 58 | [N] | PQL002 | ISO 2439 |
| ILD65% | 80 – 110 | [N] | PQL002 | ISO 2439 |
| Alongamento na Ruptura | min. 200 | [%] | PQL003 | ISO 1798 |
| Resistência à Tracção | min. 110 | [kPa] | PQL003 | ISO 1798 |
| Dureza à compressão (CV _{40%}) | 1.0 ± 0.5 | [kPa] | PQL004 | ISO 3386/1 |
| Resiliência | min. 40 | [%] | PQL005 | ASTM D 3574 |
| Deformação Permanente a 75% | máx. 7.0 | [%] | PQL006 | ISO 1856 |
| Permeabilidade | min. 650 | [l/dm ² /min] | PQL 011 | ISO 9237 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------|----------|
| Revisão nº0 08-04-2010 | Elaborado | Verificado | Aprovado |
|---------------------------|-----------|------------|----------|