

	<p align="center">FICHA TÉCNICA Departamento de <i>Marketing</i> e Vendas Especificação de Produto</p>	<p align="center">FCG 129/0 Pág. 1 de 1</p>
---	--	---

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Ref ^a	CME 3035
Tipo	Poliéter

Características Físicas	Limites	Unidade	Método de Ensaio	Baseado na Norma
Densidade	30.0 ± 2.0	[kg/m ³]	PQL001	ISO 845
ILD25%	94 – 126	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD40%	119 – 161	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD65%	243 – 327	[N]	PQL002	ISO 2439
Alongamento na Ruptura	min. 120	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 90	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV _{40%})	3.5 ± 0.5	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Resiliência	min. 35	[%]	PQL005	ASTM D 3574
Deformação Permanente a 75%	máx. 5.0	[%]	PQL006	ISO 1856
Combustibilidade (perda de massa)	Aprovado de acordo com os requisitos de: “ <i>Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988 – Amended 1989 and 1993 Schedule 1 Part I</i> ”			

Revisão nº0 08-04-2010	Elaborado	Verificado	Aprovado
---------------------------	-----------	------------	----------