

	<p align="center"><b>FICHA TÉCNICA</b> Departamento de Marketing e Vendas <b>Especificação de Produto</b></p>	<p align="center"><b>FCG 134/0</b>  Pág. 1 de 1</p>
---	---	---

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Designação	<b>E 2330</b>
Tipo	Poliéter

Características Físicas	Limites	Unidade	Método de Ensaio	Baseado na Norma
Densidade	23.0 ± 2.0	[kg/m <sup>3</sup> ]	PQL001	ISO 845
ILD25%	90 – 120	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD40%	102 – 140	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD65%	190 – 258	[N]	PQL002	ISO 2439
Alongamento na Ruptura	min. 180	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 100	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV <sub>40%</sub> )	3.0 ± 0.5	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Resiliência	min. 40	[%]	PQL005	ASTM D 3574
Deformação Permanente a 75%	máx. 7.0	[%]	PQL006	ISO 1856
Permeabilidade	min. 600	[l/dm <sup>2</sup> /min]	PQL 011	ISO 9237

Revisão nº0 16-03-2011	Elaborado	Verificado	Aprovado
---------------------------	-----------	------------	----------